

TERRA DOLGULU ASTAR

DOLGULU ASTAR

5- UYGULAMA TALİMATI

- Yüzeyin kuru ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
- Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
- TERRA Dolgulu Astar iyice karıştırıldıktan sonra fırça veya rulo ile uygulanır. Herhangi bir katkı katılmamalıdır.
- Alçı, şap veya beton gibi çok emici yüzeylerde 2 kat uygulanmalıdır.
- Kuruma süresi 45-60 dakikadır. Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

6- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Pürüzsüz ve parlak zeminler üzerine seramik yapıştırılması için pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır.
- Yüzeylerdeki tozumuş kısımların yüzeye tutunmasını sağlayarak seramik yapıştırıcısının yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.
- Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile uygulanabilir.
- Solvent içermez. Kokusuzdur. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.

7- DEPOLAMA

Temiz ve kuru bir yerde, 5°C - 35°C arasında, direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde en fazla üç ambalaj üst üste konarak depolanmalıdır.

8- RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz, kuru ortamlarda ve orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda paketin ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

**Bu değerler standartlara uygun laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilmiştir. Farklı uygulama ortamlarında değerler değişebilir.*



1- ÜRÜN TANITIMI

Emülsiyon polimer esaslı, sınıf 1 dolgu malzemeli astar. Seramik üzerine seramik yapıştırma uygulamaları için uygun, yüzey pürüzleştirici astar malzemesidir.

2- UYGULAMA ALANLARI

Seramik, granit, mermer gibi düz ve parlak yüzeyler ile alçı, beton, şap gibi emici yüzeylerde astar olarak kullanılır. Su altında kalan yüzeyler için uygun değildir.

3- UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç ve dış mekan: Beton, sıva, şap gibi yüzeyler.

4- UYGULAMA BİLGİSİ

Ürün tipi	: Sıvı
Ürün rengi	: Pembe
Tüketim	: 100-200 gr/m2 (tek kat için)
Kuruma Süresi	: 45 - 60 dakika
Uygulama sıcaklığı	: +5 C ile +35 C arası
Uygulama sonrası bekleme süresi	: Min. 48 saat
Kap Ömrü	: Max 2 saat