



1- ÜRÜN TANITIMI

TERRA EKOFİX, çimento esaslı, standart performanslı, seramik yapıştırma harcıdır.

2- UYGULAMA ALANLARI

Küçük ve orta ebatlı yer, duvar seramiği, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda yatay uygulamalarında kullanılır.

3- UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler
İç mekan zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler ve beton döşemeler
Dış mekan: Çimento esaslı şap ve beton döşeme

4- UYGULAMA BİLGİSİ

Ürün tipi	: Toz
Ürün rengi	: Gri veya Beyaz
Karışım oranı	: 25 kg'lık karışım için 5,5-6 lt su
Kap ömrü	: Max. 3 saat
Uygulama sıcaklığı	: +5 C ile +35 C arası
Açıkta bekletme süresi	: 20 dakika (TS EN 12004-1'e göre)
Kullanıma alma süresi	: Min. 24 saat (hafif yaya trafiği)
Derz için gerekli süre	: Min. 24 saat
Tamamen sertleşme süresi	: 28 gün

TERRA EKOFİX - C1

SERAMİK KARO YAPIŞTIRICISI

5- YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve sağlam olmalıdır. Yüzeyde toz, yağ, kir ve yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç çimento vb. kalıntılar yüzeyden kazınmalıdır. Derinliği 2 cm den fazla olan yüzey hatalarının tamiri en az 1 gün öncesinden yapılmış olmalıdır.

6- KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

Temiz ve yuvarlak formulu bir kaba 5,5-6 lt temiz su konulur, 25 kg lık toz ürün yavaş yavaş ilave edilerek, topak kalmayacak şekilde, homojen bir görüntü oluncaya dek karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser yardımıyla yapılmalıdır. Taze harç 5 dk. Dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır.

7- UYGULAMA

Karışımı yapılmış olan TERRA EKOFİX harcı, ebatına uygun çelik dişli bir mala ile yüzeye uygulanmalıdır. Kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilip, lastik uçlu bir tokmak ile yüzeye oturması sağlanır. Dış ortam uygulamalarında 20x20 cm den büyük abatlı karoların yüzeye yapıştırılmasında karonun alt boşluklarına da yapıştırıcı harç doldurulmalıdır. 20 dk içerisinde karolar yüzeye yapıştırılmalıdır. Uygulama aşamasında her 50m² alan için geniş genişleme derz aralıklarının bırakılması gerekir. Hazırlanan harç 3 saat içerisinde tüketilmelidir.

8- UYARILAR VE ÖNERİLER

- Açıkta bekleme süresi içerisinde malzemenin yüzeyinde kabuklaşma olması durumunda malzeme tekrar karıştırılarak uygulanmalıdır.
- Malzemede kabuklaşma olması durumunda malzemenin tekrar ısıtılması önerilmez.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.

9- TÜKETİM

Uygulama	Tarak Ölçüsü	Tüketim Miktarı (KG/M2)
Tek Taraflı Yapıştırma	6x6x6 mm	3-4 kg
Tek Taraflı Yapıştırma	8x8x8 mm	4-5 kg

*Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

10- RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz, kuru ortamlarda ve orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda paketin ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

*Bu değerler standartlara uygun laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilmiştir. Farklı uygulama ortamlarında değerler değişebilir.