

TERRA PROFLEX - C2T

GRANİT VE DOĞALTAŞ YAPIŞTIRICISI

5- YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve sağlam olmalıdır. Yüzeyde toz, yağ, kir ve yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç çimento vb. kalıntılar yüzeyden kazınmalıdır. Derinliği 2 cm den fazla olan yüzey hatalarının tamiri en az 1 gün öncesinden yapılmış olmalıdır.

6- KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

Temiz ve yuvarlak formlu bir kaba 5,5-6 lt temiz su konulur, 25 kg lık toz ürün yavaş yavaş ilave edilerek, topak kalmayacak şekilde, homojen bir görüntü oluncaya dek karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser yardımıyla yapılmalıdır. Taze harç 5 dk. Dinlendirildikten sonra, uygulama öncesinde tekrar karıştırılmalıdır.

7- UYGULAMA

Karışımı yapılmış olan TERRA PROFLEX harcı, ebadına uygun çelik dişli bir mala ile yüzeye uygulanmalıdır. Kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilip, lastik uçlu bir tokmak ile yüzeye oturması sağlanır. Dış ortam uygulamalarında 40x40 cm den büyük abatlı karoların yüzeye yapıştırılmasında karonun alt boşluklarına da yapıştırıcı harç doldurulmalıdır. 20 dk. içerisinde karolar yüzeye yapıştırılmalıdır. Uygulama aşamasında her 50 m² alan için geniş genleşme derz aralıklarının bırakılması gerekir. Hazırlanan harç 3 saat içerisinde tüketilmelidir.

8- UYARILAR VE ÖNERİLER

- Açıkta bekleme süresi içerisinde malzemenin yüzeyinde kabuklaşma olması durumunda malzeme tekrar karıştırılarak uygulanmalıdır.
- Malzemede kabuklaşma olması durumunda malzemenin tekrar ısıtılması önerilmez.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.

9- TÜKETİM

Uygulama	Tarak Ölçüsü	Tüketim Miktarı (KG/M2)
Tek Taraflı Yapıştırma	6x6x6 mm	3-4 kg
Tek Taraflı Yapıştırma	8x8x8 mm	4-5 kg

*Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

10- RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz, kuru ortamlarda ve orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda paketin ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

*Bu değerler standartlara uygun laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilmiştir. Farklı uygulama ortamlarında değerler değişebilir.



1- ÜRÜN TANITIMI

TERRA PROFLEX, çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, ısı değişikliklerine suya ve dona dayanıklı, esnek seramik yapıştırma harcıdır.

2- UYGULAMA ALANLARI

Orta ve büyük ebatlı yer ve duvar seramiği, doğal taş, traverten, mermer, granit, porselen seramik, dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarında kullanılır.

3- UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı, beton döşemeler, eski seramik kaplama
İç mekan zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler, beton döşemeler, eski seramik kaplama
Dış mekan: Çimento esaslı şap ve beton döşeme, eski seramik kaplama

4- UYGULAMA BİLGİSİ

Ürün tipi	: Toz
Ürün rengi	: Gri veya Beyaz
Karışım oranı	: 25 kg'lık karışım için 6-6,5 lt su
Kap ömrü	: Max. 3 saat
Uygulama sıcaklığı	: +5 C ile +35 C arası
Açıkta bekleme süresi	: 20 dakika (TS EN 12004-1'e göre)
Kullanıma alma süresi	: Min. 24 saat (hafif yaya trafiği)
Derz için gerekli süre	: Min. 24 saat
Tamamen sertleşme süresi	: 28 gün